

SCANTECH SGS 676

TUOTEKUVAUS

Liutinaineeton ja tiksotrooppinen (ei valu) kierretiiviste metallissidosten varmaan tiivistämiseen kaasua, vettä, nestekaasua, kemikaaleja ym. vastaan. SGS 676 pysyy joustavana ja se kestää kovaa kulutusta, tärinää ja lämpötilanvaihteluja. Osia on helppo irrottaa ja tuotetta käytetään kaasuvälineiden ja -laitteiden tiivistämiseen sekä kaasulaitteistoissa.

TUOTEOMINAISUUDET

DIN 30661 mukaan DIN DVGW - Reg Nr 8701 e 632
Lujuusluokka 1

Väri	sininen
Viskositeetti	20000 - 60000 mPas
Raontäyttö	0,60 mm
Lämpötila-alue	-55°C - + 180°C
Irrutusmomentti	8 - 12 N/m
Paineenkesto	4 - 8 N/mm ²
Leikkauslujuus	4 - 6 N/mm ²
Suurin kierre	M 56, 2"
Kovettumisaika	10 - 20 min
Täysin kovettunut	n. 1 - 3 h

KÄYTTÖOHJE

Puhdista osat. Voit käyttää Scantechin yleispuhdistusainetta tarkoitukseen. Levitä SGS 676 ja asenna osat yhteen. Käytettäessä passiivisten materiaalien yhteydessä (metallit, joissa on alhainen kuparipitoisuus) kovettuminen voi kestää pidempään tai jopa puuttua kokonaan. Katso oheista taulukkoa. Käytä siksi SCANTECH:in anaerobisten liimojen kiihdytintä passiivisten materiaalien yhteydessä.

Aktiiviset materiaalit, jotka antavat nopean kovettumisen.	Passiiviset materiaalit, jotka antavat hitaan kovettumisen.
Pronssi, rauta, kupari, messinki, teräs	Alumiini (alhainen kuparipitoisuus), anodiset pinnoitukset, lasi, kadmium, keraamit, kromi, nikkeli, oksidit, muovi, ruostumaton teräs, hopea, tina, sinkki.

Laatimispvm : 06.11.2008
Tuotekoodi: 835004

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se

Suomi

SCANTECH SUOMI OY, C/O NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Puh +358 14 620 150, Faksi +358 14 620 158
www.scantech.tm